

増粘剤含有高性能AE 減水剤を使用した高流動コンクリートのワーカビリティの評価基準 (JIS A 1160)

間隙通過性の評価基準 (PJ値の場合)

JIS A 1159により測定し、中央部と外部の高さの差から評価する

評価項目	目標とするスランプフロー(SF)の区分	間隙通過性の評価基準
PJ値	500 mm	60mm 以下 (40mm 以下)
	600 mm	40mm 以下 (30mm 以下)

()値は室内の試し練りにおける目標値

間隙通過性の評価基準 (ブロッキング値の場合)

JIS A 1150により測定したスランプフロー(SF)と、JIS A 1159により測定したJリングフロー(SF_J)との差から評価する

評価項目	間隙通過性の評価基準
ブロッキング値	75mm 以下 (50mm 以下)

()値は室内の試し練りにおける目標値